

Barniz Tropical

DESCRIPCIÓN

Barniz Tropical, es un producto para exteriores, formulado a base de resinas alquídicas, resinas metacrílicas y absorbentes de rayos ultravioleta que ofrecen gran acabado, protección solar UV, gran poder de relleno, resistencia al amarilleo, resistencia a agresiones químicas y gran adherencia a las superficies de madera.

Brindando gran resistencia contra los agentes atmosféricos e inclemencia del tiempo, proporcionando a la madera un acabado liso y durable. Producto elaborado para superar la Norma NTE INEN 2285:2001 Tipo 1.

USOS

Sirve como acabado sobre superficies de madera expuestas principalmente al exterior otorgándole un acabado brillante y protección frente a condiciones ambientales.

Para ambientes con climas extremos de baja y alta temperatura. Zonas de elevada altitud sobre el nivel del mar con radiación solar (UV) alta.

ESPECIFICACIONES

Acabado:	Brillante
Número de manos recomendadas:	2 a 4 manos
Espesor recomendado película seca:	35 a 50 micras
Rendimiento teórico @ 25 micras película seca:	12 m ² por litro y por mano
Tiempo de secado al tacto:	3 a 6 horas 25 °C
Tiempo de secado entre manos:	24 horas @ 25 micras y 25 °C
Presentación:	0,946 L / 3,785 L

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Antes de aplicar, homogenice el barniz con una espátula limpia hasta obtener su completa uniformidad. Diluya **Barniz Tropical** con thinner laca en función de la herramienta de aplicación:

Brocha/Rodillo	10:1	10 partes de barniz y 1 de thinner laca
Soplete	4:1	4 partes de barniz y 1 de thinner laca

Aplicar de 2 a 3 manos de **Barniz Tropical**, dependiendo el tipo de superficie, para garantizar una elevada resistencia y óptima protección.

La herramienta de aplicación se lava con thinner laca. Diluya únicamente la cantidad de barniz que vaya a aplicar. Aplique con temperatura entre 10°C y 30°C.

wesco
PINTURAS



PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie en la que se va a aplicar debe estar completamente libre de humedad, polvo, grasas, moho y otros contaminantes.

La madera debe estar completamente seca y libre de evidencia de exudación de resinas.

Utilizar un preservante en la madera para la protección ante polillas, comején, humedad, etc. Corrija imperfecciones en la madera con el uso de masillas.

Para superficies antiguas o lacadas, elimine totalmente estos restos antes de utilizar **Barniz Tropical** para exteriores.

PRECAUCIONES

Use equipo de protección respiratoria, evite la inhalación de vapores, en lugares cerrados proporcione buena ventilación.

Evite el contacto con piel y ojos, en caso de ocurrir, lave con abundante agua limpia y consulte al médico.

En caso de ingerir este producto busque atención médica inmediata.

Conserve en un lugar ventilado, fresco y seco, mantenga el envase cerrado cuando no se use, alejado de las fuentes de calor e ignición.

Este producto es inflamable, tiene riesgo de incendio o explosión.

Cuide el ambiente, evite verter residuos al suelo, fuentes de agua o alcantarillado.

Los residuos secos se pueden disponer como desechos ordinarios, los envases vacíos deben ser reciclados.



ELABORADO BAJO NORMA
NTE INEN 2285:2001

MANTENGA FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS

