

# BARNIZ PARA PIEDRAS

## DESCRIPCIÓN

**Barniz para Piedras** es un producto formulado a base de resinas acrílicas y solventes de alta calidad, que ofrecen máxima protección, elevada durabilidad con un acabado transparente y brillante, resaltando el color original de la superficie; producto de fácil aplicación y rápido secado.

Brinda gran resistencia contra la contaminación atmosférica en materiales de construcción porosos.

## USOS

Sirve para proteger y embellecer superficies de hormigón visto, piedra decorativa, grano lavado, ladrillo visto y otras superficies porosas que necesiten de protección contra humedad, rayos UV y demás condiciones climáticas extremas. Evita el envejecimiento prematuro de la superficie y facilita el mantenimiento en interiores y exteriores.

En hormigón fresco utilizar como curador, aplicar tan pronto el agua desaparezca de la superficie y se pueda transitar sobre ella.

## ESPECIFICACIONES

<b>Acabado:</b>	Transparente - Brillante
<b>Número de manos recomendadas:</b>	Mínimo 2 manos
<b>Densidad:</b>	0.883 ± 0.05 Kg/l
<b>Espesor recomendado película seca:</b>	35 a 45 micras
<b>Rendimiento teórico @ 25 micras película seca:</b>	7 m <sup>2</sup> por litro y por mano
<b>Tiempo de secado entre manos:</b>	4 horas @ 25 micras y 25 °C
<b>Tiempo de secado final:</b>	12 horas @ 25 micras y 25 °C

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Antes de aplicar, homogenice el **Barniz Para Piedra** con una espátula limpia hasta obtener su completa uniformidad.

Aplicar de 2 a 4 manos con brocha, rodillo o pistola; el rendimiento dependerá de la rugosidad y el tipo de superficie. Durante la aplicación proteja de la lluvia por 12 horas.

Producto listo para aplicar, no requiere dilución. Las herramientas de aplicación se lavan con thinner laca.



Aplique con temperatura entre 10°C y 30°C, para evitar problemas de acabado. Realice una prueba del producto en la superficie a proteger para verificar su compatibilidad.

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a barnizar, debe estar completamente seca, libre de humedad, polvo, grasas y otros contaminantes.

En hormigón se debe esperar por lo menos 28 días de curado, remover todo tipo de manchas previamente con una solución neutralizante (Acido Muriático), enjuagar con abundante agua y permitir el secado previo a la aplicación de **Barniz para Piedras**.

## PRECAUCIONES

Use equipo de protección respiratoria, evite la inhalación de vapores, en lugares cerrados proporcione buena ventilación.

Evite el contacto con piel y ojos, en caso de ocurrir, lave con abundante agua limpia y consulte al médico.

En caso de ingerir este producto busque atención médica.

Conserve en un lugar ventilado, fresco y seco, mantenga el envase cerrado cuando no se use, alejado de las fuentes de calor e ignición.

Este producto es inflamable, tiene riesgo de incendio o explosión.

Cuide el ambiente, evite verter residuos al suelo, fuentes de agua o alcantarillado. Los residuos secos se pueden disponer como desechos ordinarios, los envases vacíos deben ser reciclados.



MANTENGA FUERA DEL  
ALCANCE DE LOS NIÑOS



NU 1263