

# ULTRA Matte

## DESCRIPCIÓN

**Ultramatte** es una pintura elaborada con pigmentos y resinas acrílicas estirenadas de última generación.

Se caracteriza por su acabado mate, buen cubrimiento y blancura.

Producto elaborado para superar la Norma NTE INEN 1544 de Pintura en emulsión base agua (látex).

## USOS

**Ultramatte** es ideal para superficies interiores y exteriores donde se precisa un acabado mate de alta calidad.

## ESPECIFICACIONES

<b>Acabado:</b>	2.5 Mate (Brillo x 85°)
<b>Viscosidad a 25 °C:</b>	107 - 113 KU
<b>Densidad:</b>	1.405 g/cm <sup>3</sup>
<b>Tiempo de secado al tacto:</b>	1 hora
<b>Tiempo de secado entre manos:</b>	4 horas
<b>Rendimiento</b>	
<b>Superficie lisa:</b>	15-20 m <sup>2</sup> por litro y por mano
<b>Superficie rugosa:</b>	10-15 m <sup>2</sup> por litro y por mano
<b>Número de manos:</b>	2 manos

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Antes de usar, homogenice el producto con una espátula limpia hasta obtener su completa uniformidad.

Diluya **Ultramatte** con agua limpia en función de la herramienta de aplicación:

<b>Brocha</b>	4:1	4 partes de pintura y 1 de agua
<b>Rodillo</b>	4:1	4 partes de pintura y 1 de agua
<b>Airless</b>	10:1	10 partes de pintura y 1 de agua

Se recomienda aplicar 2 manos de pintura para garantizar resistencia y adherencia.

La herramienta de aplicación lavar con agua. Aplique en temperatura entre 5 y 40°C. Se recomienda diluir únicamente la cantidad que se vaya a aplicar.

wesco  
PINTURAS



## PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

**Ultramatte** de **Wesco** se puede aplicar sobre superficies de: Empaste, hormigón, concreto, enlucido y repinte.

Para la aplicación del producto asegúrese que las superficies mencionadas estén secas, limpias, libre de polvo, grasa, eflorescencia y otros contaminantes.

En superficies nuevas se debe esperar al menos 30 días para evitar efectos adversos de la alcalinidad y de la humedad. Corregir imperfecciones con **Masilla Fibralastic** de **Wesco**. Aplicar emulsión  **fijador Z-20** o **Sellador Acrílico Blanco Z-10** de acuerdo con el estado de la superficie procurando respetar la dilución.

## PRECAUCIONES

Diluir el producto más de lo que se indica en las recomendaciones, puede provocar pérdidas de sus propiedades.

Evite altas temperaturas con rayos directos del sol al producto en el proceso de secado, puesto que puede originar craquelamiento.

Evite el contacto con piel y ojos, en caso de ocurrir, lave con abundante agua y consulte al médico. En caso de ingerir este producto busque atención médica.

Producto no inflamable, sin riesgo de incendio o explosión. Conserve en un lugar ventilado, fresco y seco. Mantenga el envase cerrado cuando no se use. Cuide el ambiente, evite verter residuos al suelo, fuentes de agua o alcantarillado.

Los residuos secos se pueden disponer como residuos ordinarios. Los envases vacíos deben ser reciclados. Contenido máximo de plomo en base seca: ≤ 0,01%



MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

